FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ADITIVO PARA MORTERO

Fittingsestándar

INTRODUCCIÓN

Aditivo en formato líquido para mezclar con mortero para el recubrimiento de tubería de PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno para sistemas de climatización y calefacción por suelo radiante.
Para conseguir una transmisión térmica homogénea y hormigones resistentes y fluidos.

1. APLICACIÓN

Sistemas de climatización por suelo radiante para calefacción y refrescamiento Fittings Estándar. Consigue una transmisión térmica homogénea y hormigones resistentes y fluidos.

2. CARACTERÍSTICAS

Confiere al mortero de mayor plasticidad.
Consigue morteros más homogéneos evitando así la formación de burbujas de aire.
Consumo: 0,15 kg/m^2 con un espesor de 65 mm de mortero.
No apto para pavimentos de hormigón anhídrido.
Recubrimiento mínimo del tubo de calefacción con 1,5 kPa >30 mm.

3. NORMAS GENERALES DE USO

La manipulación del aditivo requiere unas mínimas medidas de protección y seguridad para el uso de productos químicos: gunates de protección y gafas protectoras.
En el caso de que accidentamente se produzca contacto con los guantes se procederá al enjuague de estos bajo el grifo de agua durante 15 minutos. Si persistiera la irritación o malestar se deberá acudir al médico.

En el caso de contacto con la piel, será suficiente lavar la zona y posterior aplicación de crema hidratante.

En el caso de ingestión accidental, enjuagar la boca y acudir al médico.

4. DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Dosificación al 1,5% del peso del cemento. En tiempo caluroso puede aumentarse la dosificación.

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Consérvese en un lugar seco y fresco, protengiéndolo de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre -5 y 30°C.

Siendo un producto químico, el aditivo para el suelo no está considerado como material peligroso ni tóxico para el transporte.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Garrafa de 25 kilogramos.